



检测报告

Testing Report

检测中心



二



6

双 0 8 8

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

受鄱阳月绿在

表 1 汉语频次见表 1。

主 持 人 演 說 目 一 覽 表

Year	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	



Abstract

执行标准

表 1 检测项目

序号	检测项目	检测单位	检测日期
1	汞	XX检测有限公司	2020年10月10日
2	砷	XX检测有限公司	2020年10月10日
3	镉	XX检测有限公司	2020年10月10日
4	铬	XX检测有限公司	2020年10月10日
5	铜	XX检测有限公司	2020年10月10日
6	铅	XX检测有限公司	2020年10月10日
7	锌	XX检测有限公司	2020年10月10日
8	镍	XX检测有限公司	2020年10月10日
9	锰	XX检测有限公司	2020年10月10日
10	钴	XX检测有限公司	2020年10月10日
11	钒	XX检测有限公司	2020年10月10日
12	钨	XX检测有限公司	2020年10月10日
13	钼	XX检测有限公司	2020年10月10日
14	铌	XX检测有限公司	2020年10月10日
15	钽	XX检测有限公司	2020年10月10日
16	铈	XX检测有限公司	2020年10月10日
17	镧	XX检测有限公司	2020年10月10日
18	铈	XX检测有限公司	2020年10月10日
19	镧	XX检测有限公司	2020年10月10日
20	铈	XX检测有限公司	2020年10月10日

检测单位：XX检测有限公司

项目类别	检测项目	检测单位	检测日期	检测结果	备注
1	汞	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.8×10 ⁻⁵	
2	砷	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.1×10 ⁻⁵	
3	镉	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.5×10 ⁻⁶	
4	铬	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.5×10 ⁻⁶	
5	铜	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.5×10 ⁻⁶	
6	铅	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.5×10 ⁻⁶	
7	锌	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.5×10 ⁻⁶	
8	镍	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.5×10 ⁻⁶	
9	锰	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.5×10 ⁻⁶	
10	钴	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.5×10 ⁻⁶	
11	钒	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.5×10 ⁻⁶	
12	钨	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.5×10 ⁻⁶	
13	钼	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.5×10 ⁻⁶	
14	铌	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.5×10 ⁻⁶	
15	钽	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.5×10 ⁻⁶	
16	铈	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.5×10 ⁻⁶	
17	镧	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.5×10 ⁻⁶	
18	铈	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.5×10 ⁻⁶	
19	镧	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.5×10 ⁻⁶	
20	铈	XX检测有限公司	2020年10月10日	2.5×10 ⁻⁶	



备注：焚烧炉基准含氧量为11%



环境检测站

环境检测站

环境检测站




环境检测站

环境检测站

环境检测站

附图：



贝源检测